



## **REFLECTerra®**

Toile de store





La toile pare-soleil REFLECTerra® permet une réflection thermique d'une grande efficacité. Sa face réflechissante agit contre la chaleur provenant des vitrages, réduit l'éblouissement ainsi que les reflets. 100 % en PET recyclé, REFLECTerra® est fabriquée à partir de bouteilles réutilisées et certifiée par le label de l'économie circulaire : C2C. Réduisez vos besoin de climatisation avec cette toile performante, durable et facile d'entretien.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Labels







Composition	100% PET Recyclé				
Aspect	1 face aluminisée réflechissante				
Poids	206 g/m <sup>2</sup>	EN 12127			
Épaisseur	0,38 mm	EN ISO 5084			
Acoustique	-	-			
Coefficient d'ouverture	3%				
Résistance à la déchirure	2,9 daN - 10,1 daN	EN ISO 13937-3			
Résistance à la lumière	6	ISO 105 B02			
Classement au feu	<b>M1</b> Classe1 / Class1 Pass	NF P 92 503 UM 9177 / EN 13773 NFPA 701 - C.A.C Title 19			

CHECKO





	Facteurs thermiques						Facteurs visuels						
	%			Classe de confort thermique		%			Classe de confort visuelle				
Couleur	Ts	Rs	As	Gtot int vitrage C	Gtot int vitrage D	Tv	Rv	Tv,n-n	Tv,n-diff	Confort visuel	Intimité de nuit	Vision vers l'extérieur	Utilisation Iumière naturelle
Perle ( <i>RT01</i> )	7	45	48	0,42 Classe 1	0,27 Classe 2	6	45	0,7	5,7	4	2	1	1
Gravier ( <i>RT02</i> )	8	45	47	0,42 Classe 1	0,27 Classe 2	8	44	1,4	6,2	2	2	1	1
Fumée ( <i>RT05</i> )	5	43	52	0,43 Classe 1	0,27 Classe 2	2	41	0,8	1,6	4	2	2	0

Valeurs mesurées selon norme EN410 et 14500. Classification thermique et visuelle selon norme EN 14501 Calcule Gtot vitrage C et D selon EN 52022-1. Vitrage type D g=0.32 U=1.1

## **COLORIS DISPONIBLES**



Perle Ref.RT01



Fumée Ref.RT05



Gravier Ref.RT02

Autres coloris sur commande spéciale

